

BELLARYA



Hypoalergénna, umývateľná, interiérová, vodou riediteľná farba na steny, vyrobená bez pridaných prchavých organických zlúčenín s hypoalergénnymi osvedčeniami vydanými Di.S.E.M. na Dermatologickej klinike (oddelenie alergológie) na Univerzite v Janove. Je vyrobená z ekologicky šetrných surovín a je vhodná na použitie v obývacích miestnostiach a obzvlášť v miestnostiach, ktoré sú obývané osobami náchylnými k alergiám ako sú deti a starší ľudia trpiaci alergiou. Farba je bez zápachu a miestnosť je hneď po aplikácii obývatel'ná. Ľahko sa nanáša, je dobre umývateľná, pevná no zároveň priedušná.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	pojivo na báze emulzie syntetických živíc bez pridaných prchavých organických zlúčenín
Špecifická hustota	$1.63 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ pri 20°C
Viskozita	$18\,000 \pm 2000 \text{ cP}$
VOC	suchý stav VOC = $0,69 \pm 0,5 \%$
Sušina	$69 \pm 0,5 \%$
Odolnosť voči vode	vodoodolný > 1000
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Odolnosť voči zásadám	odolný
Zachytávanie nečistôt	nízke
Trieda oderu za mokra	trieda 3
Farba	biela, môžete tónovať podľa vzorkovníka, použite tónovací systém Boero

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľná po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10–13 m ² /l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	max. 10 % vody pre prvý aj druhý náter
Povrchy	omietka, sadrokartón, vlákňitý cement, vhodne pripravené tapety

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO).
------------------	--



	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Základ	FONDO 2000 1 náter	FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	BELLARYA 2 nátery	BELLARYA 2 nátery	BELLARYA 2 nátery

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované feb 2025