

IDROACRIL



Izolačný náter na báze emulzie akrylovej živice.

Pri aplikácii na steny produkt vyrovnáva oblasti s odlišnou absorpciou, spevňuje drobné povrchy a zlepšuje príľnavosť následných vodou riediteľných náterov. Vhodné pre všetky typy interiérových podkladov aj na mierne skriedovateľé povrchy.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	transparentný (mliečny)
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových polymérov
Špecifická hustota	$1,02 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ pri 20 °C
Viskozita	$12 \pm 2 \text{ s}$ (DIN 4 cup pri 20 °C)
Sušina	$25,3 \pm 0,5 \%$
Farba	transparentná mliečna

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec
Schnutie	pretierateľný najskôr po 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	30 – 60 m ² /l na náter v závislosti od nasiakavosti povrchu a nariadenia produktu
Riedenie	4 – 6 l vody na 1 l produktu (závisí od absorpcii povrchu)
Povrchy	vnútorné murované konštrukcie (omietky, murivo, cement)

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty atď. Odlupujúce sa časti steny alebo silno skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené tlakovým čistením. Neaplikujte na čerstvo nanesené alebo obzvlášť alkalické podklady; počkajte najmenej štyri týždne na úplné vyzretie.
------------------	---

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Obsahuje: 1,2-benz-izotiazol-3 (2H) -on; 1,2-benzizotiazolin-3-on: Môže vyvolať alergickú reakciu.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované februára 2025