

KOALA

Extraumývateľná, vodouriediteľná náterová hmota s hodvábnym leskom. Extrabiela s vynikajúcimi krycími vlastnosťami. Účinne maskuje drobné povrchové nedokonalosti, stopy a opravy. Je to univerzálna a viacúčelová farba vhodná na aplikáciu aj na drevo a tapety (vhodne pripravené). Veľmi ľahko sa aplikuje, vhodná pre profesionálov, ako aj domácich majstrov.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových živíc
Špecifická hustota	$1,53 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ pri 20 °C
Viskozita	$18500 \pm 1500 \text{ cP}$ (G6 V10 pri 20 °C)
Sušina	$60,9 \pm 0,5 \%$
Odolnosť voči vode	vynikajúca > 5000
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Odolnosť voči zásadám	odolný
Zachytávanie nečistôt	nízke
Farba	biela, môžete tónovať podľa vzorkovníka, použite tónovací systém Boero.

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľná po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	14 – 15 m ² /l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie (báza BC)	štetec: 40 % vody – 1. náter 30 % vody – 2. náter valček: 25 - 35 % vody
Riedenie (bázy BZ – BY)	max. 10 % vody
Povrchy	omietka, sadrokartón, vlákniť cement, hotové omietky, vhodne pripravené tapety a drevo



Pracovný postup

Príprava povrchu

povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-
lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené
kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUCCO).

	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (umývateľné, súdržné)
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	—
Konečný náter	KOALA 2 nátery	KOALA 2 nátery	KOALA 2 nátery

V prípade, že sa druhá vrstva aplikuje po 72 hodinách, je vhodné povrch pred aplikáciou
prebrúsiť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať
pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných to-
kov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené
v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo me-
tódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. - okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované februára 2025