

LAVENO



Hrubý dekoratívny interiérový náter.

Pomocou rôznych nástrojov, inovatívna hmota LAVENO umožňuje ľahko reprodukovat' drsne vyzerajúce povrchy ako vzhľad kameňa alebo muriva vrátane cementového efektu, lávového kameňa, poškrábaných povrchov atď. V niekoľkých jednoduchých krokoch môžete vytvoriť drsné povrchy, ktoré pridávajú originálny nádych do každého prostredia, je ideálny pre domácnosť, salóny, obchody, kancelárie, verejné budovy a iné.

LAVENO môže byť skombinovaný aj s transparentným náterom ARONA alebo s náterom BOLSENA, ktorý má kovový vzhľad.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	dekoratívny efekt
Zloženie	špeciálne akrylové pojivá a plnivá s kontrolovanou veľkosťou častíc
Špecifická hmotnosť	$1,70 \pm 0,15 \text{ kg/cm}^3$ pri 20 °C
Viskozita	$80000 \pm 5000 \text{ s}$ (DIN 4 cup pri 20 °C)
Farba	neutrálna

Aplikačné údaje

Nástroje	murárske hladidlo, nerezová špachtľa, nástroje na tvarovanie
Schnutie	na dotyk po 2 – 3 hod., úplne suchý 18 – 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	0,8 – 1,2 m ² /l v závislosti od požadovaného efektu
Riedenie	pripravený na použitie
Povrchy	malta, sadra, sadrokartón, drevo atď, po vhodnej úprave

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Odľupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na mierne skriedovateľé povrchy naneste vrstvu Fondo 2000.
------------------	--

	Nový podklad	Podklady so zvyškom starých farieb na vodnej báze (súdržné)	Podklady so zvyškom starých farieb na vodnej báze (umývateľné, súdržné)
Základ	AETDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter
Konečný náter	LAVENO 1 náter	LAVENO 1 náter	LAVENO 1 náter



Odporúčaný spôsob použitia Po nanesení náteru ARTDECOR FONDO (odporúčame počkať aspoň 24 hodín), naneste vrstvu náteru LAVENO pomocou nerezovej špachtle a oceľového hladítka. Požadovanú textúru dosiahnete použitím rôznych nástrojov podľa potreby. Následne, ak je povrch úplne suchý (24 hodín) môžete aplikovať vrchné náterové vrstvy BOLSENA alebo ARONA.

Môžu byť použité nasledujúce techniky

KORKOVÝ EFEKT: textúru vytvoríte špeciálne štruktúrovaným valčekom. Ako vrchný náter môžete aplikovať náter Bolsena alebo Arona.

JAMKOVÝ EFEKT: dosiahneme vtlčením valčeka do mokrého náteru. Po zaschnutí môžeme aplikovať náter Bolsena.

VULKANICKÝ EFEKT: textúru vytvoríme pomocou špeciálneho špongievého valčeka. Keď je náter takmer suchý, použijeme hladidlo z nerezovej ocele a jemne prechádzame po povrchu a vytvárame textúru.

POŠKRIABANÝ EFEKT: textúru vytvoríme škriabaním a následným vyhladením špeciálnou stierkou.

EFEKT TKANIVA: hmotu nanesieme plastovou stierkou a následne ozubeným hladítkom horizontálnymi a vertikálnymi pohybmi vytvárame požadovanú štruktúru.

EFEKT STARÉHO MÚRU: pred tým ako zaschne prvá vrstva naneste ďalšiu vrstvu (mokrú do mokrého) pomocou kontrastnej farby.

EFEKT LIATEHO BETÓNU: vytvoríme nanesením hmoty len v jednom smere nerezovým hladítkom.

CEMENTOVÝ EFEKT: pomocou nerezového hladítka.

Pred použitím jemne zamiešajte. Nepoužívajte žiadne vysokorychlostné miešadlo.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované jún 2025