

MOTIP Bitumen 500ml

Technická informácia



Chráňte podvozok svojho auta pred slabými kyselinami a zásadami pomocou prípravku MOTIP Bitumen Undercoating. Náter podvozku na báze bitúmenu je odolný voči poveternostným vplyvom a slabým kyselinám a zásadám a ponúka vynikajúcu ochranu pred koróziou. Náter podvozku na báze bitúmenu zostáva flexibilný a pohlcuje zvuk.

Č. obj. 000007

Kvalita & vlastnosti

Zostáva flexibilný
Vynikajúca priľnavosť
Odolné voči vplyvom počasia
Odolné voči slabým kyselinám a zásadám
Vynikajúca ochrana pred koróziou
Absorbuje hluk

Fyzikálne & chemické údaje

Základ: Bitúmen
Názov farby: Čierna
Suchá bez nalepenia prachu: 60 min
Povrchy: Podvozok vozidiel
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vzplanutia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 5 y
Obsah: 500 ML

Ako použiť

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
Odstráňte uvoľnený starý lak a hrdzu a vybrúste povrch.
Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Aerosól musí mať izbovú teplotu. Najlepšia teplota na spracovanie 15 až 25 °C.
Pred použitím pretrepávajte aerosól 2 minúty a nastriekajte vzorku. Vzdialenosť od povrchu, na ktorý sa má prípravok nanášať, je približne 25 až 30 centimetrov.
Naneste náter na podvozok v niekoľkých vrstvách.
Po použití vyčistite ventil (obráťte aerosól hore dnom a stlačte dýzu približne na 5 sekúnd).
Doba schnutia závisí od okolitej teploty, vlhkosti vzduchu a hrúbky naneseného laku.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Máj 7, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.