



Technický list

ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER



Odolný, ľahko použiteľný tmel, špeciálne vyvinutý na opravu drobných preliačín a škrabancov na väčšine typov kovových karosérií. Ľahko sa mieša, rýchlo schne. Jednoducho sa brúsi a je pripravený na základný náter. Ideálny na vyplňanie, na stredne až hlboko poškodené diely.

- Hladká textúra, nelepivá povrchová úprava.
- Jednoduché rozotieranie a rýchle tvarovanie.
- Nesteká pri použití na zvislých povrchoch.

Technické parametre

Farba	svetlosivá
Konzistencia	pastovitá
Hustota	1,15 (1,13 – 1,17) g/cm ³

Aplikačné informácie

DÔLEŽITÉ

Pred použitím si prečítajte celý návod. Tento výrobok obsahuje nebezpečné látky a preto by ste mali vždy používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Úplné pokyny na manipuláciu a informácie o osobnej ochrane nájdete na etikete a v karte bezpečnostných údajov.

PODKLAD	ODMAŠŤOVAČ	OBRÚSENIE
ČISTÁ/SUROVÁ OCEĽ	odmašťovač na báze rozpúšťadla	P80
HLINÍK	odmašťovač na báze rozpúšťadla	P180
POZINKOVANÁ OCEĽ	odmašťovač na báze rozpúšťadla	P180
PÔVODNÝ NÁTER	odmašťovač na báze rozpúšťadla	P180
SKLOLAMINÁT	odmašťovač na vodnej báze	P180
POLYESTEROVÝ TMEĽ	odmašťovač na báze rozpúšťadla	P80-180

Na dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutná dobrá príprava. Povrch dôkladne očistite od mastnoty a nečistôt (olej, mastnota a vosk) pomocou čistiacich roztokov, podľa odporúčaní U-POL SYSTEM 20 Odmašťovač / odmašťovača na báze rozpúšťadla. Obrúste brúsnym papierom, podľa odporúčaní uvedených vyššie pre každý podklad. Obrúsený podklad pripravený na aplikáciu opätovne očistite, osušte a odmastite.

APLIKÁCIA	10 °C	20 °C	30 °C
MIEŠACÍ POMER (BPO TUŽIDLO)	3 %	2 %	1 %
DOBA SPRACOVATEĽNOSTI	7 – 8 min.	4 – 6 min.	4 – 5 min.
BRÚSITEĽNÝ PO	20 min.	20 min.	15 min.
MAXIMÁLNA HĽBKA PLNENIA	4 – 7 mm		
INFRAČERVENÉ ŽIARENIE	vzdialenosť od žiariča 50 – 80 cm, 80 °C, 5 min.		

Počiatkové brúsenie

Záverečné brúsenie

Dôkladne premiešajte na miešacej doske (Např. U-POL Onion s papierovým blokom) na miešanie tmelov. Dôsledne dodržujte pomer miešania. Neurýchlujte katalýzu, dodržujte pomery reaktantov. Zmiešavajte stláčaním, aby ste minimalizovali vmiešavanie vzduchu. Neodporúčame aplikovať pri teplote pod 5 °C.

P80 – P120

P180 – P240

Spoločnosť U-POL odporúča počas procesu brúsenia používať kontrol sprej alebo kontrol púder na identifikáciu vysokých a nízkych miest.

Na vyplnenie nedokonalostí, ako sú jemné diery a škrabance, je možné pred náterom použiť jednozložkový nitrocelulóзовý tmel.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie je k dispozícii Karta bezpečnostných údajov. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte etiketu produktu. Použitý a vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto pre obalové odpady. Obaly so zbytkom produktu odovzdajte na miesto určené pre manipuláciu s nebezpečným odpadom. Zneškodnite podľa platnej regionálnej a národnej legislatívy.

Hraničná hodnota VOC podľa 2004/42/ES/ Kat./podkateg. IIB/b: 250 g/l.

Obsah VOC v tomto produkte: 202 g/l.

Obsah VOC v produkte pripravenom na použitie je 100 g/l.

Odporúčaná teplota skladovania je < 25 °C

Skladujte uzamknuté. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte len v pôvodnom obale.

Skladovanie

PRODUKT	KÓD OBJEDNANIA	VEĽKOSŤ BALENIA	DOBA SPOTREBY
ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER	P38/S	250 ml	5 rokov
ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER	P38/l	670 ml	5 rokov

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované apr 2025