

AQUABELL A.M. (ANTIMUFFA)



Interiérová, mikroporézna farba proti plesniam na vodnej báze. Rovnováha špeciálnych surovín zaisťuje, že povrchy majú vynikajúce mikroporézne, vodoodpudivé vlastnosti a vysokú odolnosť proti vzniku plesní na povrchu. Vyhovuje norme UNI EN 15457 (odolnosť proti plesniam) vďaka špecifickým aditívam so širokým účinkom vytvára trvanlivú ochranu proti tvorbe plesní a húb. Produkt sa jednoducho aplikuje a je zvlášť vhodný do prostredia, kde dochádza ku kondenzácii – kuchyne, kúpeľne a pod. a ako povrchová úprava na omietku akéhokoľvek typu.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	emulzné pojivo zo syntetickej živice so špeciálnym vodoodpudivým účinkom
Špecifická hustota	1,62 ± 0.05 g/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	19500 ± 1500 (G6V10 pri 20 °C)
Sušina	68,4 ± 0,5 %
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Odolnosť voči zásadám	odolný voči alkáliám
Zachytávanie nečistôt	nízke
Farba	biela

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	suchý na pretieranie po 6 hod. (pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu)
Výdatnosť	10-12 m ² /l (podľa absorpcie podkladu)
Riedenie	vodou - štetec: 1.náter 40 %; 2.náter 30 % - valček: 1. a 2. náter 25 – 35 %
Povrchy	omietka, sadrokartón, vláknitý cement, štukované steny, vhodne upravená tapeta

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch musí byť v dobrom stave, pevný, suchý, čistý, bez mastnoty a vlhkých stôp. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytlmíte (napr. tmelom BOEROSTUCCO).
------------------	--



	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	AQAUBEL A.M. 2 nátery	AQAUBEL A.M. 2 nátery	AQAUBEL A.M. 2 nátery

Všeobecné informácie

Produkt skladujte na chladnom mieste. Zabráňte zamrznutiu.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Obsahuje: reakčná zmes: 5 - chlór - 2 - metyl - 4 - izotiazolin - 3 - ónu a 2 - metyl - 2H - izotiazol - 3 - ónu (3 : 1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00–16:30
So: 8:00–12:00 (apr. - okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované jún 2024