

2K JetFinish



Veľmi kvalitný, odolný, prírodný matný/vysokolesklý 2K interiérový a nábytkový lak na vodnej báze.

JetFinish 2K je veľmi kvalitný a pre životné prostredie priaznivý 2K interiérový náter na vodnej báze. Nevytvára povrchový film a nežltne, umožňuje, aby si drevo zachovalo veľmi krásny prírodný vzhľad. JetFinish 2K sa vyznačuje veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou, ktorá je ekvivalentná 2K PU akrylovým lakom na báze rozpúšťadiel.

Hodí sa na ošetrovanie dreva v interiéri s vyšším mechanickým zaťažením, ako sú stoly, nábytok, schody a parkety. Ideálny ako najpevnejšia povrchová úprava dreva ošetrovaného prípravkom SunCare 800 alebo SunCare JetMatt. SunCare JetMatt odporúčame ako 1. vrstvu, ak chcete aj samotné drevo dobre ochrániť pred žltnutím a zafarbením.

JetFinish 2K je dostupný v bezfarebnom matnom a vysokolesklom variante Náter je dodávaný vrátane tužidla HH1010

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	polyuretánová, polymérna disperzia + tužidlo
Viskozita	25 ± 5 sek./DIN 4 mm
Hustota	1,02 – 1,05 kg/l
VOC	< 3 %
Odtieň	priehľadný lak
Lesk	matný / vysokolesklý
Klasifikácia	pozrite si kartu bezpečnostných údajov, produkt aj tužidlo podlieha klasifikácií podľa 1272/2008 (CLP)
Výdatnosť	8 – 10 m ² na vrstvu pri hobľovanom a hladkom dreve 6 – 8 m ² na vrstvu pri rezanom dreve

Aplikačné údaje

Zmiešavací pomer	+10 % tužidlo HH1010
Príprava podkladu	podklad musí byť zbavený prachu a ďalších nečistôt.
Aplikácia	štetcom, valčekom alebo striekaním. Na veľké plochy sa odporúčame aplikovať striekaním.
Príklad pracovného postupu	1x JetFinish 2K (medzibrúsenie) 1x JetFinish 2K Na svetlé drevo sa odporúča impregnácia prípravkom SunCare 800. Pre medzibrúsenie sa odporúča zrnitosť 240 alebo 320. Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a skontrolujte úroveň lesku. Pridajte 10 % tužidla HH 1010.
Schnutie	na brúsenie 4 – 6 hod. pretierateľný 6 – 8 hod.
Čistenie	ihneď po použití vodou

Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na prílnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. Vlhkosť dreva má byť v rozmedzí 12 – 16 %, nikdy nie viac ako 18 %. Povrch musí byť zbavený prachu, živice a iných nečistôt.
Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrených drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody).
Dôležité upozornenie	Odporúča sa medzibrúsenie. Po brúsení sa uistite, že je povrch čistý a bez prachu.
Starostlivosť a údržba	V prípade poškodenia povrchu je možné po medzibrúsení aplikovať JetFinish 2K.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť vyliať do kanalizácie a povrchových vôd. Prídanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.
Kód odpadu	08 01 12 / 08 01 15
Skladovanie	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)
Bezpečnostné pokyny	Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a varovania uvedené na etiketách produktov. Zvyčajné ochranné opatrenia (pracovné odevy, ochranné okuliare) sa musia dodržiavať aj pri práci s výrobkami s nízkym obsahom škodlivých látok. Vyvarujte sa kontaminácii podzemnej alebo povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje žiadne dráždivé látky, ktoré by sa mohli uvoľňovať do atmosféry. Pri striekaní: zabráňte vdychovaniu pár alebo striekajúcej hmly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023