

LignoStain



Špičková exteriérová olejová lazúra na vodnej báze s intenzívnym a hlbokým zafarbením dreva.

LignoStain UV je veľmi kvalitná olejová lazúra na bio báze, ktorá dobre preniká do dreva a vytvára krásny prirodzený matný povrch. Táto paropriepustná lazúra je ideálna na ošetrovanie mäkkého dreva a termodreva. Je vhodná na aplikáciu na vonkajšie drevené povrchy okrem terás a schodov. V závislosti od odtieňa LignoStain® zafarbí povrch intenzívne a rovnomerne. Vďaka použitiu obnoviteľných surovín, ako je ľanový olej, povrch starne veľmi pomaly a rovnomerne, a preto sa ľahko a jednoducho udržiava.

- Kontrolované zvetrávanie
- Polopriehľadná
- Obsahuje obnoviteľné suroviny

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	olejová emulzia s pigmentom a účinné látky
Viskozita	riedka kvapalina
pH	7,8
Hustota	1,01 – 1,1 kg/l
VOC	< 1 %
Odtieň	9 farebných odtieňov
Lesk	hodvábne matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

Aplikačné údaje

Výdatnosť	cca 6 – 8 m ² /l na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Produktové varianty	smrekovec, douglaska, ceder
Príprava podkladu	Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Pozor na čisté ešte neošetrené povrchy. Rezné hrany musia byť v súlade s predpísanou konfiguráciou systému - ochrana proti vnikaniu vody. Vhodné predčistenie: LignoStain bezfarebný alebo Lignol WAB. Prelakovanie ručne alebo postrekom v smere dreva. Predčistením dosiahneme rovnakú nasiakavosť povrchu a tým dosiahneme jednotné morenie
Drevo a drevené povrchy	Drsnosť povrchu má vplyv na priľnavosť a preto je vhodné pred aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť.
Obsah vlhkosti dreva	vlhkosť dreva by mala byť medzi 12 – 16 % a nesmie prekročiť hranicu 18 %.
Povinnosti na pracovisku	V prípade priemyselne vopred ošetrených drevených prvkov je potrebné ich skontrolovať na mieste. Všetky rezné hrany, poškodenia a konce musia byť na stavbe ošetrené alebo aktualizované v súlade s predpísanou náterovou štruktúrou systému (ochrana proti vnikaniu vody). Odporúča sa aplikácia ďalšej vrstvy náteru priamo na stavbe.
Aplikácia	neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním na veľké plochy sa odporúča nástrek

Priemyselná alebo ručná aplikácia:

1-2* x LignoStain® obojstranne/viditeľná strana*

Dodatočne na stavbe:

1 x LignoStain® - viditeľná strana

* Dôrazne sa odporúča jednorazové ošetrovanie všetkých strán. Na exponovaných miestach je možné povrch dodatočne chrániť prípravkom AquaStop®/WoodCare® Pflgeöl. Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a skontrolujte odtieň.

Schnutie

na dotyk po 2 – 3 hodinách

pretierateľný po 4 – 6 hodinách

Čistenie

ihneď po použití vodou

Dodatočné informácie

LignoStain je veľmi vhodný na ošetrovanie fasádnych obkladov z tepelne upraveného dreva. Prídavok transparentných oxidov železa zvýrazňuje a zachováva prirodzenú farbu termodreva. LignoStain® môže byť použitý ako základný náter pod PerlColor® alebo WoodCare®. LignoStain® ako farebná impregnačná lazúra zintenzivňuje zafarbenie okrajov v následných systémoch, napríklad s PerlColor® alebo WoodCare®

Údržba

Údržba pomocou LignoStain®. V prípade silno exponovaných plôch je možné vykonať údržbu 1x LignoStain® / 1x AquaStop® alebo 1x WoodCare Pflgeöl. Intervaly údržby sú silne ovplyvnené konštrukciou, detailmi, kvalitou dreva a expozíciou. Pravidelné kontroly a opravy menších povrchových chýb sú nevyhnutné pre správnu a efektívnu údržbu.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť**Likvidácia a odpad**

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Prídanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu

08 01 11 / 08 01 12.

Skladovanie

6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou)

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia. Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023