

TECHNICKÝ LIST

ECOPRIME HS 120

ECOPRIME HS 120 je dvojsložkový základný náter na báze vody, ktorý sa používa ako prvý náter na drevených podlahách v systémoch lakovania podláh s prípravkami na vodnej báze. Vďaka vysokému obsahu pevných látok má ECOPRIME HS120 vysoké krycie vlastnosti, čím je schopný vyplniť póry dreva jediným náterom. a je dobre strojovo brúsiteľný.

Fyzikálne a technické parametre

Zmiešavací pomer	dvojsložkový 5/1
Výdatnosť	80 - 120 g/m ²
Oxidácia dreva	výborná
Plniace vlastnosti	výborné
Balenie	6 l (5 + 1)

Aplikačné údaje

Riedenie	DILUENTE DR H20
Doba spracovateľnosti	1,5 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Teplota pri aplikácii	10 °C ÷ 25 °C
Aplikácia	8 mm valček z mikrovlákná / plochý štetec
Bezprašný	45 minút (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Suchý na dotyk	1,5 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Brúsenie	12 - 24 hod. (pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu)
Čistenie nástrojov	DILUENTE DNH 40 (hneď po použití)

Pracovný postup

Použitie	<p>ECOPRIME HS 120 po tužení podľa uvedeného pomeru a dôkladnom premiešaní aplikujte na pripravené drevené podlahy (vytmelené, obrúsené brúsivom so zrnitosťou 120/150 a povysávané).</p> <p>Ak sú pracovné podmienky kritické (horúce teploty, nízka vzdušná vlhkosť alebo veľké plochy), odporúča sa pridať 5 - 10 % DILUENTE DR H20 (pozri technický list).</p> <p>Suchý povrch môže byť mierne lesklý, vďaka vysokému krytiu ECOPRIME HS 120. Po 24 hod. obrúste papierom so zrnitosťou 220, potom ako povrchovú úpravu naneste ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K alebo ECOTRAFFIC 2K (pozrite príslušné technické listy).</p>
-----------------	---

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia	Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.
Skladovanie	12 mesiacov v originálnom uzatvorenom obale pri teplote 10 °C - 25 °C

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácií od výrobcu. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované apríla 2023